
ABS Regranulat schwarz

Produktcode: 60/2618

Eigenschaften

	Methode	Wert	Einheit
Dichte	ISO R 1183/A	1,06 ±0,02	g/cm ³
Schmelzindex MFI	ISO 1133 (220°C/10kg)	11 ±3	g/10min
Izod Kerbschlagzähigkeit	ISO 180/1A	> 10	kJ/m ²
Vicat Erweichungstemperatur	ISO 306	> 90	°C

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und den vorliegenden Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen behalten wir uns vor.