

Datenblatt

Mafill RXG 3544

Charakteristik: Re-Compound
PP-homopolymer
30% Glas
Farbe: schwarz
Form: Granulat

Eigenschaften

	Methode	Wert	Einheit
Schmelzindex MFI	ISO 1133 (230°C/2,16kg)	7 ±2	g/10min
Izod Kerbschlagzähigkeit	ISO 180/1A	> 7	kJ/m ²
Glührückstand	PrüfR 05	30 ±2	%

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und den vorliegenden Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen behalten wir uns vor.

MafillRXG3544_0406.DOC

